



Kvalita od firmy

Henkel

CIMSEC®

CIMSEC AQUABLOCK®

UNIVERZÁLNÍ OPRAVNÝ SILIKON

VLASTNOSTI:

- ▶ SilicoTec® technologie - 100% silikon
- ▶ trvale vysoce elastický
- ▶ odolný vůči stárnutí, UV-záření a působení povětrnostních vlivů
- ▶ bez rozpouštědel a zápachu
- ▶ šetrný k životnímu prostředí
- ▶ připravený k okamžitému použití

OBLASTI POUŽITÍ:

AquaBlock je elastický silikonový tmel na vodní bázi vhodný k vyplňování trhlin a spár ve stavebních konstrukcích až do šířky 10 mm. Vhodný k opravě trhlin a spojů: izolačních pásů, střešních krytin, okapů, zdiva, odpadových žlabů, světlíků, střešních oken, vikýřů, balkónů a teras. Přilne k téměř všem stavebním materiálům, jako jsou bitumenové lepenky, zdivo, střešní krytiny, beton, kovy, neošetřené dřevo, sklo, dlažba, PU-pěna, polystyrén apod. Není vhodný pro použití na polyetylén a na aplikace pod vodou. Neaplikujte na povrchy v přímém kontaktu s potravinami.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklady musí být nosné, čisté, bez prachu a mastnoty. Odstraňte jakékoliv volné nebo oddělovací se substance. Neaplikujte na mokré podklady nebo v místech, kde je stojatá voda (kaluže).

ZPRACOVÁNÍ:

Nanášejte pomocí vhodného válečku, širokého štětce, malířské štětky, popř. ocelovým hladítkem na připravený podklad v jednom pracovním kroku tak, aby se vytvořila kompaktní vrstva v tloušťce cca 3 mm.

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Práce provádějte v suchém prostředí při teplotě vzduchu a podkladu od +5°C do +40°C. Veškeré údaje byly ověřeny při teplotě +20°C a relativní vlhkosti vzduchu



50 %. Neaplikujte za deště a minimálně 24 hodin chraňte před deštěm, vodou a mrazem. Vlhkost dobu schnutí značně prodlužuje. Nářadí a čerstvé zbytky omyjte vodou, vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. Chraňte si pokožku a oči! Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Bližší informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

SKLADOVÁNÍ:

18 měsíců od data výroby, při skladování v chladném a suchém prostředí, v originálních a nepoškozených obalech. **Chraňte před mrazem!**

BALENÍ:

Kartuše 300 ml
Plastová nádoba 1 kg; 5 kg

BAREVNÉ ODSTÍNY:

Černá, šedá

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báze:	silikonová emulze na vodní bázi
Hustota:	1,3 g / ml
Spotřeba:	2,2 l / m ²
Tloušťka vrstvy:	max. 3 mm
Otevřená doba:	cca 10 minut
Vytvrzení:	cca 1,5 mm / 24 hodin
Teplota zpracování:	od +5°C do +40°C
Tepelná odolnost:	od -50°C do +150°C
Povolená deformace:	25 %

Naše doporučení:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 00 Praha 7
tel.: 220 101 145, fax: 220 101 630
www.cimsec.cz
e-mail: info@cimsec.cz